



Caratteristiche generali	
Tavola	2200 x 190 mm
Spessore totale	13,5 mm
Numero di tavole per pacco	6
Lunghezza Annidata	Massimo 1 asse su 6
m ² per pacco	2,508 m ²

Struttura della tavola			
1. Finitura	Olio UV		2 strati
	Vernice UV	Strato superiore antigraffio	5 - 7 strati
2. Strato superiore		PEFC a controlli legali	EN 13489
3. Pannello centrale		PEFC a controlli legali	± 2,5 mm
4. Controbilanciatura		PEFC a controlli legali	Impiallacciatura di legno
Incastro		Lunghezza	Uniclic
		Larghezza	Uniclic Multifit



Garanzia		
Uso residenziale	condizioni di garanzia in ogni pacco	A vita
Incastro Uniclic - Multifit		A vita
Uso commerciale		Su richiesta

Strato superficiale	
Tipi di legno	Rovere
Origine	Europa
Varianza naturale	Il legno è un elemento naturale, l'estetica delle tavole può variare dal campione
Trattamenti superficiali	Consultare le istruzioni di posa

Ordinamento			
Secondo EN 13489:2002 Classe Libera			
	Nature	Marquant	Vibrant
	Superficie dell'elemento		
Alburno	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto	Ammesso, eventualmente tinto
Nodi	Sono ammessi piccoli nodi, completamente riparati	Sono ammessi nodi di media grandezza, riparati o stuccati	Sono ammessi nodi di grandi dimensioni, riparati o stuccati
Crepe longitudinali	Non ammesso	Ammesse, stuccate e più o meno in centro tavola	Ammesso, nessun limite
Inclusioni di corteccia	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Colpo di fulmine	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Deviazione fibratura	Grain width ≤ 80 mm	Nessun limite	Nessun limite
Cretti/Setolature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Variazioni di colore	Leggera variazione naturale	Variazione vivace	Variazione molto vivace
Marcature del legno	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
Specchiature	Ammesso	Ammesso	Ammesso
Alterazione biologica	Non ammesso	Non ammesso	Non ammesso
	Parti non visibili		
	Tutte le caratteristiche sono consentite senza alcuna limitazione in termini di dimensioni o quantità se non compromettono la resistenza o la qualità di usura del pavimento.		

