

### Caratteristiche del prodotto

#### FORMATO

Larghezza	190	mm
Lunghezza	1380	mm
Numero di tavole per pacco	5	
m <sup>2</sup> per pacco	1,311	m <sup>2</sup>
Bisellatura	con bisellatura a V pressata	
Spessore	12,0	mm
Incastro	Uniclic	
Garanzia di resistenza all'acqua	15	anni



### Struttura della tavola



1. Strato con resistenza superiore all'usura e ai graffi
2. Stile cristallino
3. Pannello centrale HDF resistente all'umidità
4. Solida controbilanciatura

### GARANZIA DI FABBRICA

	METODO	PARAMETRI			
Classe di utilizzo	EN 13329			Classe	21-22-23/31-32-33
CE	EN 14041:2004 / AC:2006	Organismo certificatore	NB 0766 - EPH Dresden	DOP: Sulla confezione	
UKCA	EN 14041:2004 / AC:2006	Organismo approvato	AB 0321 - Satra UK	DOP: Sulla confezione	
Garanzia	Uso residenziale	Protezione all'acqua	Si vedano le condizioni generali di garanzia	A vita	
				15	anni
	Uso commerciale	Protezione all'acqua	Si vedano le condizioni generali di garanzia	10	anni
				10	anni

### CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	
Resistenza all'usura	EN 13329		≥ 6000	cicli
Classe di usura	EN 13329		AC5	
Resistenza all'impatto	EN 17368	piccola palla	≥ 70 mm	
	EN 13329	grande palla	≥ 1000 mm	
Resistenza alla microabrasione	EN 438-2, 25		Carico	≥ 3N
Effetto di una sedia a rotelle	ISO 4918 (con sottofondo)	Type W (EN 12529)	25000	cicli
Rigonfiamento	ISO 24336	dopo 24 ore in immersione a 20°C	≤ 15%	
Tenuta del sistema d'incastro	ISO 24334	F10,2 lato lungo	≥ 1 kN/m	
		Fmax lato lungo		
		Fs0,2 lato corto	≥ 2 kN/m	
Effetto di un piedino di un mobile	EN 424		Nessun danno visibile quando testato con piedino di tipo 0	
			≥ 1,25	
Resistenza superficiale	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	Impronta statica	≤ 0,05 mm
Impronta residua	EN ISO 24343-1		Classe	5
			Classe	4
Resistenza alle macchie	EN 438	Gruppo 1, 2		
		Gruppo 3		
Aspetto generale	EN 13329	Differenze di spessore	≤ 0,15 mm	
		Apertura tra i giunti	≤ 0,20 mm	
		Deformazione nella lunghezza	concavo ≤ 0,50%	
			convesso ≤ 1,00%	
		Deformazione nella larghezza	concavo ≤ 0,15%	
			convesso ≤ 0,20%	
Variazioni dimensionali dopo un cambiamento dell'umidità relativa	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	
Inalterabilità alla luce	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	Scala dei grigi	Classe	≥ 4

# LAMINATE

## CARATTERISTICHE GENERALI (EN 13329)

	METODO	PARAMETRI	REQUISITI DELLA NORMA	VALORI QUICK-STEP
Resistenza all'acqua	ISO 4760	Valutazione sulla qualità del recupero da rigonfiamento	< 3	1
		Valutazione del valore di recupero del rigonfiamento	≤0,3mm	≤0,03mm
		Perdita giunto	Nessun requisito	Nessuna perdita

## ALTRI DATI TECNICI

	METODO	PARAMETRI		
Riduzione dei rumori d'impatto	ISO 712/2	Sopra un materassino Quick-Step		ΔLw ≈ 16 dB (A seconda del materassino usato)
Resistenza alle druciate di ciglietta	EN 438-2,30			Classe 5
Riscaldamento a pavimento		Sopra un materassino Quick-Step	Vedere le istruzioni speciali	Adatto

## AMBIENTE, SICUREZZA E SALUTE

	METODO	PARAMETRI		
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	ppm		<E1
Antistatico	EN 1815			≤ 2,0 kV
Comportamento al fuoco	EN 13501-1	Classe		Cfl-s1
Resistenza termica	EN12667	m²K/W		0,0717 m²K/W
Sicurezza antiscivolo	EN 13893	μ		DS: μ ≥ 0,30

## CERTIFICATI

EU Ecolabel	SE/035/001
AFFSET	A+
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Nordic Ecolabel	30290001
EPD	



EN 14061:2006 / AC:2006  
Laminated Floorcoverings  
EN 13329:2016



EN 14061:2006 / AC:2006  
Laminated Floorcoverings  
EN 13329:2016

